

Полное наименование организации, проводившей испытания ООО «Тайгер Микс»	Лаборатория по контролю за производством смесей сухих строительных	Свидетельство об оценке состояния измерений № 13 от 13 мая 2022 г. выдано ФГУ ПЦСМ действительно по 12.05.25 г
	ПРОТОКОЛ № 1342 Клей для керамогранита Т-43	Методика испытания по ГОСТ Р 56387-2018
Организация-производитель работ	ООО «Тайгер Микс»	
Место отбора проб	Производственный цех смесей сухих строительных	
Назначение	Клей для керамогранита Т-43. Партия № 98 от 14.12.22 г.	
Дата выдачи протокола	16.01.2023 г.	

Физико-механические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Един. изм.	Фактические значения	Требования: ГОСТ Р 56387-2018
1	Наибольшая крупность зерен заполнителя	мм	0,63	0,63
2	Содержание зерен наибольшей крупности	%	3	Не более 5
3	Влажность	%	0,2	Не более 0,2
4	Адгезия в воздушной среде	МПа	1,3	Не менее 0,5
5	Адгезия после циклического замораживания и оттаивания	МПа	1,2	Не менее 0,5
6	Адгезия после выдерживания при высоких температурах	МПа	1,2	Не менее 0,5
7	Адгезия после выдерживания в водной среде	МПа	1,1	Не менее 0,5
8	Стойкость к сползанию	мм	0,2	Не более 0,5
9	Способность к смачиванию	мин	30	Не менее 30
10	Водоудерживающая способность	%	99,1	Не менее 98
11	Открытое время	мин	30	Не менее 30

Заключение: Клей для керамогранита Т-43 партия № 98, соответствует ГОСТ Р 56387-2018 по основным показателям качества.

Специалист лаборатории ООО «Тайгер Микс»



К.К. Булацевская

